

# Datablad/FDV

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>    | Krympesl.sort 12,0-4,0 mm |
| <b>El nr</b>      | 1835604                   |
| <b>Type</b>       | CPX300                    |
| <b>EAN</b>        | 7070701013213             |
| <b>Antall</b>     | 1                         |
| <b>Salgsenhet</b> | Eske                      |



## PRODUKTBESKRIVELSE

En tynnvegget krympeslange med gode fysiske, kjemiske og elektriske egenskaper. For bruk som merking/ isolering. Kan også benyttes som korrosjonsbeskyttelse. Slangen er UV-beständig og flammehemmende

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| Teknisk tabell                                |                           |                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Property                                      | Testmethod                | Typical Data          |
| Tensile strength                              | ASTM D 2671               | 14 MPa                |
| Elongation at break                           | ASTM DF 2671              | 800 %                 |
| Tensile strength after aging (175° C/168 hrs) | ASTM D 2671               | 14 MPa                |
| Elongation after aging (175° C/168 hrs)       | ASTM D 2671               | 350 %                 |
| Flammability                                  | UL 224 VW-I               |                       |
| Heat shock (250 °C/4 hrs)                     | ASTM D 2671               | No cracking           |
| Cold bend test (-55 °C/4 hrs)                 | ASTM D 2671               | No cracking           |
| Dielectric strength                           | ASTM D 150                | 20 kV/mm              |
| Volume resistance                             | ASTM D 876                | 10 <sup>14</sup> Ω.cm |
| Copper corrosion                              | UL 224                    | Pass                  |
| Water absorption                              | ASTM D 570                | <0,15 %               |
| Chemical resistance                           | SAE - AMS - DTL - 23053/5 | Pass                  |
| Longitudental shrinkage                       | UL 224                    | 0 ± 5 %               |
| Eccentricity                                  | UL 224                    | > 30 %                |
| Innv. Ø mm                                    | 12                        |                       |
| Ø mm før/etter krymp                          | 12,0 - 4,0                |                       |
| Veggtykkelse mm                               | 0.75                      |                       |
| m/boks                                        | 4                         |                       |